

Krupnozrnati završni malter - nabacan & nabijen

Moguće podloge u vanjskom području	<p>TIS s gotovom podlogom:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX EPS LIGHT ▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT ▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC ▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC ▪ RÖFIX Minopor® <p>Građevinske ploče armirane RÖFIX Unistar® LIGHT-om i RÖFIX P50 staklenom mrežicom:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX RENOTECT ▪ BLUCLAD ▪ Fermacel ▪ Powerpanel ▪ Knauf Acquapanel <p>RÖFIX temeljni malteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX krečni-, krečno-cementni, NHL temeljni malteri ▪ RÖFIX lagani temeljni malteri: <ul style="list-style-type: none"> ▫ RÖFIX Renostar® + ▫ RÖFIX P50 staklena mrežica
Moguće podloge u unutrašnjim prostorima	<p>RÖFIX temeljni malter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX krečni-, krečno-cementni, NHL temeljni malteri ▪ gips kartonske ploče s RÖFIX Gika-Grund-om
Alati	<p>Alati za nanošenje krupnozrnatog završno-dekorativni maltera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zidarska mistrija za nanošenje ljepila ▪ RÖFIX Enduivit 3 mašina za malterisanje tip 380 ▪ kompresor jačine 4,5 bar ili mistrija za nabacivanje maltera (ručno nanošenje) <p>Alati za špricani malter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aparat za nanošenje špricanog maltera (tzv. jež ili hirofa) ili RÖFIX Enduivit 3 mašina za malterisanje tip 380
Materijali	<p>Materijali za krupnozrnati završno-dekorativnog maltera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ u sistemu ispitano RÖFIX ljepilo i masa za armiranje ▪ RÖFIX 750 krupnozrnati završni malter <p>Materijali za špricani malter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX 790 NATURA špricani malter (na temeljne maltere, nije pogodan za TIS) ▪ RÖFIX 715 specijalni plemeniti završni malter (na temeljne maltere i TIS) <p>RÖFIX varijante premaza za unutrašnje prostore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX unutrašnje boje <p>Varijante premaza za TIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX RÖFIX PE 419 ETICS® silikonska fasadna boja ▪ RÖFIX PE 429 SILOSAN silikonska fasadna boja ▪ RÖFIX PE 519 PREMIUM vanjska boja na bazi SiSi tehnologije <p>Varijante premaza na temeljnim malterima na vanjskim površinama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ različite RÖFIX PE vanjske boje
Mogući tonovi boja kod primjene na vanjskoj termo izolaciji	Svi tonovi boja stepena refleksije iznad 25 %.
Mogući tonovi boja kod primjene na vanjskim temeljnim malterima	Svi tonovi boja prema aktualnoj RÖFIX ton karti. Kod stepena refleksije svjetlosti ispod 15 % preporučuje se RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® fasadna boja.
Mogući tonovi boja kod primjene na vanjskim građevinskim pločama	Svi tonovi boja prema aktualnoj RÖFIX ton karti. Kod stepena refleksije svjetlosti ispod 15 % preporučuje se RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® fasadna boja.
Mogući tonovi boja kod primjene na unutrašnjim temeljnim malterima i gips kartonskim pločama	Svi tonovi boja prema aktualnoj RÖFIX ton karti te ton kartama konkurenata.

PP-085-PSOE-Stand 11/16

750 Krupnozrnati završni malter
17,0-10,0 mm | nabacan & nabijen

RÖFIX

Radi postizanja prionjivosti špricanog ili krupnozrnatog završno-dekorativnog maltera, prethodno se, postupkom svježe u svježe nanosi bijelo, u sistemu ispitano, RÖFIX ljepilo i masa za armiranje (npr.: RÖFIX Unistar® LIGHT) u debljini sloja od oko 2 mm.



Nanošenje RÖFIX ljepila i mase za armiranje

RÖFIX 750 krupnozrnati završno-dekorativni malter se nanosi/baca na svježe, bijelo, u sistemu ispitano ljepilo i masu za armiranje (npr.: RÖFIX Polystar®).



Ručno bacanje RÖFIX 750 krupnozrnatog završno-dekorativnog maltera

RÖFIX 750 krupnozrnati završno-dekorativni malter šprica se pomoću RÖFIX Enduivit 3 mašine za malterisanje tip 380 i kompresora jačine 4,5 bara.



Mašinsko špricanje RÖFIX 750 krupnozrnatog završno-dekorativnog maltera

Varijanta: RÖFIX 750 krupnozrnati završno-dekorativni malter se nakon nanošenja - ukoliko se to želi - može zaribati ili nabiti.



Varijanta: RÖFIX 750 krupnozrnati završno-dekorativni malter se nakon nanošenja zaribava

Varijanta: za tehniku špricanja maltera koristi se RÖFIX 790 NATURA špricani malter ili - ukoliko se nanosi na TIS - RÖFIX 715 plemeniti završno-dekorativni malter Spezial u željenoj strukturi. Kod nanošenja se može koristiti aparat za špricani malter (tzv. jež ili hirofa) ili RÖFIX Enduivit 3 mašina za malterisanje tip 380 kompresora jačine 4,5 bara.



Varijanta: Izvođenje tehnike špricanja aparatom za špricani malter (tzv. hirofom)

Nakon sušenja RÖFIX krupnozrnatog završno-dekorativnog maltera (oko 10 dana za dobrih vremenskih prilika) površina se premazuje/grundira RÖFIX PP 401 SILCO LF silikonskim dubinskim predpremazom i zatim dvostruko (2x) premazuje RÖFIX fasadnom bojom.



RÖFIX 750 krupnozrnati malter grundirati i dva puta premazati RÖFIX fasadnom bojom

Napomene

Podloga mora biti suha, otprašena i bez tragova oplatnih ulja. Skela se treba postaviti/montirati prema sigurnosnim odredbama i na način koji omogućuje nesmetan rad. Također, koristiti i zaštitnu mrežu (tzv. skelsko platno). Obratiti pažnju na tehničke listove i smjernice za ugradnju. Prije nanošenja/ugradnje materijala preporučuje se izrada uzorka velikog formata. Sve otvore, ograde, rukohvate, kamene površine i sl. prije početka radova obavezno zaštititi (prekriti).

Kategorija teškoće izvođenja: I - II - III - IV - V

