



Creteo[®] Gala CC 600


Malter/mort za postavljanje šahtova

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ONORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

CreteoGala CC 600 brzostvrđavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova, ali i za popravke na podlogama od betona. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati svuda gdje su građevni elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju. Nije pogodno za velikopovršnu namjenu npr. za estrihe ili maltere.

Ugradnja:**Tehnički podaci:**

SAP šifra proizvoda	2000148458
Šifra proizvoda	144645
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	24 Jed/p
Jedinica po paleti (CH)	24 Jed/p
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed
Potrebna količina vode	oko 3,6 L/jed
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Pritisna čvrstoća (7 d)	≥ 35 MPa
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 50 MPa
Izdašnost	oko 10,5 L/jed
Izdašnost u litrama	oko 10,5 L/jed
Razred ekspozicije	XF4
Granulacija	0- 0,8 mm
Debljina sloja	5- 50 mm
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
Suha gustoća	1.951 kg/m ³
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	Za P=90%
Upute pri radu	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.

Svojstva:

- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Brzovezujuće
- Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 2h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća obradivost bez vezivnog mosta
- Lako obradivo (miješati isključivo s vodom)
- Vodonepropusno
- Visoka otpornost na sulfate



Creteo[®] Gala CC 600

Malter/mort za postavljanje šahtova

Podloga:	Podloga mora biti čista bez prašine i mraza, kao i bez razdjelnih sredstava npr. oplatnog ulja, također treba izbjeći stojeću vodu.
Priprema podloge:	Treba se pridržavati opće važećih pravila za rad sa betonom. Betonsku podlogu potrebno je namočiti do zasićenja te ostatak vode pustiti da ispari ili ga pokupiti spužvom.
Priprema materijala:	Proizvod treba zamješati ručnim mikserom s propisanom količinom čiste vode sve dok ne nastane homogena masa bez kvržica. Vrijeme mješanja cca. 2-3 min. Vrijeme obrade cca. 15 min.
Ugradnja:	CreteoGala CC 600 malter za postavljanje šahtova potrebno je nanesti zidarskom mistrijom ili gleterom. Nakon što se malter počne sušiti po površini prijeći alatom za zaribavanje. Već stvrdnuti malter nije dozvoljeno ponovno mješati vodom.
Upozorenja:	Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 2003/53/EZ pri 20°C, 65% r.v.z.
Opšte napomene:	<p>Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.</p> <p>Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.</p> <p>ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ista kvaliteta.</p> <p>Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.</p>